

CEKOL EKO-FINISZ

Baltas glaistas skirtas purškimui



NAUDOJIMAS IR SAVYBĖS:

- CEKOL Eko-Finisz yra glaisto mišinys, paruoštas naudoti mašininiam purškimui ir dengimui su voleliu.
- Konsistencija leidžia tiesiogiai naudoti produktą be pridėtinio vandens.
- Produktas leidžia dengti vėlesnius sluoksnius „šlapias ant šlapio“ metodu, po pirmojo sluoksnio išdžiūvimo (kai jis pasidaro matinis).
- Lengva šlifuoti rankiniu ir mechaniniu būdu.
- Paviršių galima koreguoti šlapia technika, šiek tiek sudrėkinus paviršiaus dalis ir jas išlyginus su kempine.
- CEKOL Eko-Finisz gali būti naudojamas sausose patalpose, ant betono ir tinko pagrindų, gipso kartono plokščių, prisotintų tradicinių cemento-kalkių tinko, taip pat ant akrilinių dažų sluoksnių, turinčių didelį paviršiaus sukibimą.
- Išdžiūvus, galima dengti įvairiais dažais
- Tai specialių polimerinių rišiklių, mineralinių užpildų ir modifikuojančių priedų mišinys.

ATLIKIMAS:

PAGRINDO PARUOŠIMAS

Mentele pašalinkite aliejinių dažų likučius ir smėlio grūdėlius. Pagrindas turi būti švarus, standus ir be riebalų ar kitų lipnių medžiagų. Naujus prisotintus cemento-kalkių ir gipso tinkus reikia nušlifuoti aštriu įrankiu arba šlifavimo staklėmis, kad nuo paviršius būtų nuvalyt neprikybę tinko grūdėliai, o tada nuvalyti dulkes.

GRUNTAVIMAS

Švariam paviršiams, kurie nekelia abejonių dėl savo kietumo, gruntavimas nėra reikalingas. Tinko tepimas ant standaus, švaraus ir sauso paviršiaus (be grunto) palengvina džiūvimą ir žymiai sumažina kitų sluoksnių dengimo laiką. Jei kyla abejonių dėl paviršiaus kietumo, rekomenduojama naudoti CEKOL-DL-50 gruntą.

GLAISTO PARUOŠIMAS

Glaistas yra paruoštas naudoti. Jei reikia, galima gerai išmaišyti, kad konsistencija būtų lygesnė, o tai suskystins glaisto mišinį ir pagerins optimalų srautą iš antgalio.

GLAISTO NAUDOJIMAS

Produktas dengiamas ant paviršiaus purškimo aparatu arba voleliu. Norint išlyginti užteptą sluoksnį, reikia naudoti nerūdijančio plieno įrankius. Kitas sluoksnis gali būti dengiamas jau ankstyvoje pirmojo sluoksnio džiūvimo fazėje, kai šis tampa matinis, naudojant „šlapias ant šlapio“ techniką.

TOLESNI DARBAI

Išdžiūvus galima daryti pakeitimus naudojant tinklelį arba švitrinį popierių. Sausą paviršių taip pat galima papildomai šlifuoti jį sudrėkinus vandeniu. Norint taip padaryti, reikia naudoti ploną plastikinę kempinę. Dažyti galima paviršiui visiškai išdžiūvus.

CEKOL EKO-FINISZ baltas apdailos sluoksnis skirtas purškimui

TECHNINĖ INFORMACIJA:

Atitinka reikalavimus	EN 15824 gamyklinis organinių rišiklių tinkas, naudojamas vidaus sienų, kolonų, pertvarų ir lubų dengimui.
Sluoksnio storis:	Iki 2 mm
Išėiga:	1.5 kg/m ² /mm ² sluoksnio storiui
Džiūvimo trukmė:	Priklauso nuo sluoksnio storio ir aplinkos sąlygų: apytiksl. 6h, kai sluoksnio storis apie 1 mm (esant maždaug 22°C ir 30% oro drėgmei)
Naudojimo ir pagrindo temperatūra:	+5°C iki +30°C
Reakcija į ugnį:	A2
Sukibimas:	≥ 1.1 MPa