

WAKOL D 3360 VersaTack GRINDŲ DANGŲ KLIJAI

(LAIVYBINIS SERTIFIKATAS )

SAVYBĖS

Paruošti naudojimui, dispersiniai klėjai vandens pagrindu. Tinka klijuoti linoleumą, kaučiukines dangas iki 2,5mm storio, tekstilines dangas su poliesterio, latekso, dvigubu sintetiniu ar džiuoto pagrindais, pintus tekstilinius ir dygiuotus poliesterio kilimus prie įgeriančių paviršių, o PVC ir CV grindų dangas prie įgeriančių ir neįgeriančių paviršių.

SPECIALIOS SAVYBĖS

- Laivybinis sertifikatas pagal „Marine equipment directive (MED) 96/98/EC
- Be skiediklių pagal TRGS 610
- Didelė klijų jėga
- Universalus panaudojimas
- Tinka klijuoti po kėdėmis su ratukais
- Labai maža emisija
- Tinka šildomoms grindims



TECHNINIAI DUOMENYS

| | |
|---------------------------|---|
| Rišančioji medžiaga: | Akrilo dispersija |
| Valiklis: | Kol klėjai švieži – vanduo |
| Vėdinimo laikas: | Apie 10 – 20 min |
| Atviras išlaikymo laikas: | Iki 20 - 30 minučių |
| Laikymo temperatūra: | Ne žemiau kaip + 5 °C |
| Galiojimas: | 12 mėnesių pilnai uždarytoje pakuotėje. |
| Emikodas pagal GEV | EC1 PLUS |
| Gis kodas: | D 1 |

IŠEIGA

| | |
|--|----------------|
| PVC ir CV danga | TKB A2 arba A1 |
| Tekstilinės dangos | TKB B1 arba B2 |
| Tekstilinės dangos su latekso pagrindu | TKB A2 |
| Linoleumui | TKB B1 |
| Dygiuotam poliesteriui | TKB B2 |

Išėigos priklausomai nuo „šukų“ nuo 250 – 550 g/m²

KLIJUOJAMAS PAGRINDAS

Pagrindas turi atitikti DIN 18 356 reikalavimus. Taip pat turi būti sausas, tvirtas, be įtrūkimų, švarus ir be klėjus atstumiančių medžiagų.

Nelygias grindis išlyginkite su grindų išlyginamuoju mišiniu cemento pagrindu.

PAKUOTĖS

6 ir 18 kg plastikiniai kibirėliai.

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

Naudodami glaistykę, užtepkite kljus ant pagrindo. Klijų sluoksnis turi būti lygus ir vientisas. Prispauskite grindų dangą, atsižvelgdami į klijų vėdinimo laiką ir tvirtai prispauskite. Po trumpo laiko tarpo dar kartą patrinkite dangą, kad geriau prikibtų. Jei reikia, prispauskite išlinkusius dangos kraštus, iki kol išdžius klijai.

SVARBU

Žemiausia darbinė temperatūra yra + 15°C. Santykinė drėgmė neturi viršyti 65 %. Esant žemai temperatūrai, klijuojamas kambarys ir klijai turi būti sušildyti.

Klijuojant tekstilines dangas su PUR pagrindu, naudokite tik Wakol D 3320 kljus.

Wakol garantuoja nuolatinę tolygią produkto kokybę. Visi duomenys yra paremti testais ir ilgamete patirtimi. Medžiagų įvairovė ir skirtingi klijuojami pagrindai objektuose, kurie yra nepasiekiami Wakol kontrolei, neįgalina Wakol būti atsakingu už ne pagal instrukcijas atliekamus darbus. Dėl to Wakol rekomenduoja atlikti mažus bandyminius testus prieš klijuojant visą paviršių. Taip pat sekite grindų dangų gamintojo kljavimo rekomendacijas.

Gamintojas: WAKOL GmbH, Pirmasens Str. 30, Vokietija

Importuotojas: UAB Inexpro, Kuršių 2A, Vilnius, tel. +370 618 83353,

www.inexpro.lt