

WAKOL D 3307
KLIJAI PVC GRINDŲ DANGAI

SAVYBĖS

Vieno komponento, paruošti naudojimui, dispersiniai klijai vandens pagrindu. Tinka klijuoti šias grindų dangas:

- homogenines ir heterogenines PVC dangas iš lentelių ir plytelių;
- vinilines grindų dangas
- CV grindų dangas;
- tekstilės grindų dangas su veltiniu, TR, džiuoto, ir latekso pūtų pagrindu;
- austas tekstilės grindų dangas

prie įgeriančių paviršių vidaus patalpose.

SPECIALIOS SAVYBĖS

- Be skiediklių pagal TRGS 610
- Atitinka DIN EN 14293
- Stiprus pirminis sukibimas
- Tinka klijuoti po kėdėmis su ratukais
- Labai maža emisija
- Trumpas vėdinimo laikas
- Tinka šildomoms grindims



1)



2)



3)



4)



5)



6)



7)

TECHNINIAI DUOMENYS

Rišančioji medžiaga:	Polimerinė dispersija;
Sudėtis:	Polimerinė dispersija, vanduo, drėkinantys, storinantys ir putojimą stabdantys priedai, mineraliniai užpildai ir modifikuota derva;
Valiklis:	Kol klėjai švieži – vanduo;
Vėdinimo laikas:	Apie 10 – 20 min.;
Atviras išlaikymo laikas:	Iki 15 - 20 min.;
Laikymo temperatūra:	Ne žemiau kaip + 5 °C ;
Galiojimas:	12 mėnesių pilnai uždarytoje pakuotėje;

IŠEIGA

PVC ir minkšta vinilo danga	TKB A2 - 330 g/m ² ;
Tekstilės grindų danga su veltiniu, TR, džiuoto, ir latekso pūtų pagrindu	TKB B1 – 380 g/m ² ;
Tekstilės danga su grublėtu paviršiumi, austas tekstilės grindų danga	TKB B2 arba B2 - 530 g/m ²

Klijų išeiga labai priklauso nuo paviršiaus struktūros ir įgeriamumo.

KLIJUOJAMAS PAGRINDAS

Pagrindas turi atitikti DIN 18 356 reikalavimus. Taip pat turi būti sausas, tvirtas, be įtrūkimų, švarus ir be klijus atstumiančių medžiagų.

Nelygias grindis išlyginkite su grindų išlyginamuoju mišiniu cemento pagrindu.

PAKUOTĖS

3, 6 ir 14 kg plastikiniai kibirėliai.

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

Gerai išmaišykite klijus prieš juos panaudojant. Naudodami glaistykę, užtepkite klijus ant pagrindo. Klijų sluoksnis turi būti lygus ir vientisas, venkite klijų balučių susidarymo. Prispauskite grindų dangą, atsižvelgdami į klijų vėdinimo laiką ir tvirtai prispauskite. Po trumpo laiko tarpo dar kartą patrinkite dangą, kad geriau prikibtų.

SVARBU

Žemiausia darbinė temperatūra yra + 15°C. Santykinė drėgmė neturi viršyti 65 %. Esant žemai temperatūrai, klijuojamas kambarys ir klijai turi būti sušildyti.

Sudėtyje yra izotiazolinonas. Informacija alergiškiems žmonėms pasiekama telefonu +49 (0)6331/8001-311.

Wakol garantuoja nuolatinę tolygią produkto kokybę. Visi duomenys yra paremti testais ir ilgamete patirtimi. Medžiagų įvairovė ir skirtingi klijuojami pagrindai objektuose, kurie yra nepasiekiami Wakol kontrolei, neįgalina Wakol būti atsakingu už ne pagal instrukcijas atliekamus darbus. Dėl to Wakol rekomenduoja atlikti mažus bandyminius testus prieš klijuojant visą paviršių. Taip pat sekite grindų dangų gamintojo klijavimo rekomendacijas.

Gamintojas: WAKOL GmbH, Pirmasens Str. 30, Vokietija

Importuotojas: UAB Inexpro, Kuršių g. 2A, Vilnius, tel. 8 618 83353

www.inexpro.lt