

Produktas

Seal-it® 350 SUPER-ALL yra universalūs, aukštos kokybės profesionalūs klijai ir sandariklis, leidžiantys lengvai klijuoti ir sandarinti jungtis. Produktui būdinga MS-Polymer® technologija, jis kietėja garuojant vandeniui, kol tampa patvarus, elastingos gumos konsistencijos.

Paskirtis

- Beveik visų paviršių / medžiagų sandarinimui, klijavimui ir montavimui.
- Daugelio komponentų, tokių kaip langai, durų rėmai, šiltnamiai ar fasadai sandarinimui.
- Sanitarinių įrenginių, veidrodžių, akmenų, statybinių plokščių priklijavimui.

Savybės

- Tinka klijuote pakuotes, kurie liečiasi su maistu – turi ISEGA FOOD patvirtinimą.
- Ilgalaikiai, elastingi, maksimalus judėjimo pajėgumas 25 %.
- Universalūs, lengvai naudojami. Klijuoti, montuoti ir užsandarinti galima beveik viską viduje ir lauke.
- Puikus sukibimas su daugeliu pagrindų, nenaudojant grunto. Puikiai sukimba net su drėgnais pagrindais.
- Gali būti nudažomi dažais vandens pagrindu ir sintetinių dažų sistemomis.
- Dengti užgriebiant už dar drėgno ploto.
- Korekcijas galima atlikti ta pačia medžiaga, greitai tampa nelipnus, vos tik susidaro plėvelė.
- Sudėtyje nėra izocianato, tirpiklių ir silikono.
- Labai mažas išmetamųjų teršalų kiekis, sertifikatas pagal EMICODE EC1 PLUS.
- Atsparūs vandeniui, atmosferos veiksniams, drėgmei ir senėjimui.
- Nesukelia metalo korozijos ir tinkamas klijuoti veidrodžius.
- Bekvapė, be oro burbuliukų ir nesitraukianti, greitai kietėjanti „MS-Polymer®“ sistema.



Standartinė produkto linija

Spalva	tūbelė 24 x 290 ml
Balti	SI-350-9100-290

Kitos spalvos ir (arba) pakuotės pagal užsakymą.

Techniniai duomenys

Pagr. medžiaga			Hibridinis polimeras
Tvirtumas			
Tankis	mm	ISO 7390	< 2
	g/ml		1,48
Plėvelės susidarymo laikas	min.	23°C/55% RH	10
Grūdinimas po 24 val.	mm	23°C/55% RH	2-3
Susitraukimas			Nulis
Leistina deformacija			25
Atsparumas temperatūrai po visiško sukietėjimo			-40 / +100
Mechaninė vertė			
Kietumas pagal Šorą A	2 mm		
Modulis 100%		DIN 53505	60
Tempimo stipris	MPa	DIN 53504	1,60
Pailgėjimas lūžio metu	MPa	DIN 53504	2,70
	%	DIN 53504	300

Tinkamumo laikas

Neatidarytoje originalioje pakuotėje, laikant vėsioje, sausoje vietoje nuo + 5 ° C iki + 25 ° C, produktas galioja iki 15 mėnesių nuo pagaminimo datos.

Naudojimo sąlygos

- Darbo metu temperatūra (aplinkos ir paviršių) nuo +5°C iki +40°C.
- Paviršius turi išlaikyti apdrovą, būti švarus, neriebaluotas, nedulkėtas, be sukibimą mažinančių dalelių.
- Birias, atšokusias daleles nuo pagrindo nuvalyti tam skirtu šepetiu.
- Pagrindą nuriebalinti Seal-it® 510 CLEANER pagalba.
- Seal-it® 350 Super-All būdingas platus sukibimo diapazonas; visgi labai porėtus pagrindus pirmiausia reikia padengti Seal-it® 520 PRIMER, o mažiau porėtus - su Seal-it® 525 Clean & Bond.
- Klijuojant, produktą dengti vertikaliai (vėdinant) į griovelius ne mažesniu kaip 10 cm ir ne didesniu kaip 20 cm atstumu. Neklijuoti taškų metodu! Rekomenduotina naudoti dvipusę juostą kuri paremtų klijus.
- Norint pasiekti teisingą ir tolygų klijų storį, rekomenduojama naudoti dvipusę lipnią juostą **SEAL-IT® 560 PANELTAPE**.
- Prieš susiformuojant plėvelei, paviršių nuvalyti Seal-it® 550 FINISH.

Dengimas dažais

Kai susiformuoja plėvelė, Seal-it® 350 puikiai gali būti dengiami dispersiniais dažais. Sintetiniai dažai gali sulėtinti džiūvimo procesą. Norint pasiekti geriausią rezultatą, rekomenduojame „Seal-it® 340 CRYSTAL“ sluoksnius ir šalia esančius paviršius lengvai šlifuoti „Scotch-Brite®“ pagalvėle, tada kruopščiai nuriebalinti „Seal-it® 510 CLEANER“ ir dažyti.

Valymas

Šviežią, nesukietėjusį produktą nuo pagrindų ir įrankių nuplauti Seal-it® 510 CLEANER, rankas/ odą nuvalyti Seal-it® 515 ULTRA WIPES. Sukietėjęs produktas pašalinamas tik mechaniniu būdu.

Apribojimai ir rekomendacijos

Netinka pagrindams, nuolatos veikiamiems užteršto vandens. Netinka PE, PP, PC, PMMA, PTFE, minkšto plastiko, neopreno ir bituminiams pagrindams. Tam tikromis aplinkybėmis gali pasikeisti spalva, pvz., esant tiesioginiam kontaktui su chemikalais ir (arba) plastifikatoriais, nutekančiais iš paviršiaus ir (arba) naudojant tamsiose patalpose. Pasirūpinkite pakankama oro drėgme patalpose. Rekomenduojama prieš darbus patikrinti produkto suderinamumą su dažais.

Sauga ir sveikata

Vengti ilgalaikio sąlyčio su oda. Patekus skystai medžiagai į akis, kruopščiai nuplauti vandeniu ir kreiptis į gydytoją.

Garantijos ir atsakomybė

Connect Products BV garantuoja, kad produktas atitinka specifikacijas jo galiojimo metu. Atsakomybės negali būti viršijamos- tai numatyta mūsų pardavimo ir tiekimo sąlygose. Jokiomis aplinkybėmis pardavėjas neprisiima atsakomybės už bet kokius padarinius. Pateikta informacija pagrįsta mūsų bandymais ir yra bendro pobūdžio. Su šia informacija nesusijusios jokios atsakomybės. Vartotojas pats privalo patikrinti produkto tinkamumą prieš pradėdamas naudoti.

Sertifikatai

ISEGA FOOD APPROVAL
EMICODE EC1 PLUS
SKZ



Importuotojas Lietuvoje: UAB Inexpro