

# Grindų klijai WAKOL D 3125

Techninė informacija

## Taikymo sritis

Dispersiniai grindų dangų klijai pagal DIN EN 14259 skirti klijuoti:

- Vinilines grindis
- PVC grindis rulonuose arba plytelės formoje
- CV grindis  
ant tinkamai paruoštų sugeriančių ar nesugeriančių grindų vidaus patalpose.

## Ypatingos savybės

- be tirpiklių, kaip apibrėžta TRGS 610
- labai ilgas atviro išlaikymo laikas



- 1) Remiantis GEV (kontroliuojamų klojimo medžiagų asociacijos), klasifikuojamos kaip EMICODE EC1 PLUS, kriterijais: labai mažos emisijos
- 2) Emisijos klasė pagal Prancūzijos įstatymus
- 3) Dispersinės klojimo medžiagos be tirpiklių
- 4) Statybos produktas, sertifikuotas pagal emisijas, i.a.w. DIBt principai: Wakol GmbH, 66954 Pirmasens
- 5) B ženklas statybos produktui i.a.w. EN 14259 pagal Lenkijos įstatymus
- 6) Tinka šildomoms grindims
- 7) Tinka naudoti su kėdes su ratukais

## Techniniai duomenys

Rišančioji medžiaga: Akrilato dispersija

Vėdinimo laikas: apytiksliai 30 minučių ant sugeriančio pagrindo, apytiksliai 45 minutes ant nesugeriančio pagrindo

Atviras išlaikymo laikas:

apytiksliai 180 minučių

Valymo priemonė:

Vanduo, kol klijai dar šlapi

Galiojimas:

12 mėnesių kambario temperatūroje

Laikymo temperatūra:

ne žemiau +5 °C, jautrus šalčiui

## Išėiga

Su TKB A1 "šukomis" apie 190 - 220 g/m<sup>2</sup>

(Sąnaudos priklauso nuo paviršiaus struktūros ir pagrindo įgeriamumo.)

## Klijuojamas pagrindas

Pagrindas ir patalpos klimato sąlygos turi atitikti keliamus reikalavimus taikomus standartus ir duomenų lapus. Pagrindas turi būti nuolat sausas, tvirtas, lygus, be įtrūkimų, nešvarumų ir sukibimą slopinančių medžiagų.

Labai nelygius pagrindus išlyginti atitinkamais Wakol išlyginamaisiais mišiniais. Būtina atsižvelgti į techninę informaciją apie gruntus ir išlyginamuosius mišinius.

## **Naudojimas**

Prieš naudodami gerai išmaišykite klijus. Naudodami dantytą mentelę ("šukomis"), tolygiai užtepkite ant pagrindo, neleidami klijams kauptis vienoje vietoje (venkite "balučių" susidarymo). Tiksliai paklokite grindis po atitinkamo klijų vėdinimo laiko ir tvirtai prispauskite. Dar kartą prispauskite ar voluokite grindų dangą po trumpos pertraukos arba papildomai voluokite po 1 val nuo suklijavimo.

## **Svarbu**

Klijavimas turi vykti kai grindys ir grindų danga yra ne žemesnėje kaip +15 °C, o kambario temperatūra ne žemesnė nei +18 °C, o kambario drėgnumas, pageidautinas nuo 40 % iki 65 %, maksimalus 75 %. Visa informacija yra pagrįsta apie 20 °C ir 50 % santykinę oro drėgmę.

Šaltu oru prieš naudojimą visas klojimo medžiagas pašildykite šildomoje patalpoje.

Grindų klijai WAKOL D 3125 LVT netinkami klijuoti grindų dangas, kurių sudėtyje nėra PVC. Dėl alternatyvų kreipkitės į Programų technologijų skyrių.

Stipriai saulės šviesos apšviestas vietas geriau klijuokite su WAKOL PU 270 poliuretano klijais arba WAKOL MS 550 PVC ir guminių dangų klijais.

Nenaudoti vietose, kuriose padidėjęs drėgmės įsiskverbimas.

Garantuojame vienodą aukštą mūsų gaminių kokybę. Visi duomenys yra pagrįsti testais ir daugelį metų praktinės patirties ir nurodo standartizuotas sąlygas. Medžiagų įvairovės naudojimas ir skirtingos statybietės sąlygos, kurios nepriklauso nuo mūsų valios, nebeleidžia mums kelti pretenzijas. Todėl rekomenduojame atlikti pakankamai bandymų. Būtina laikytis pridėdamų grindų gamintojo instrukcijų ir šiuo metu galiojančių kodų. Mes mielai teikiame technines konsultacijas.

Naujausią gaminio duomenų lapų versiją galite rasti adresu [www.wakol.com](http://www.wakol.com).

Ši 2021-08-24 techninė informacija pakeičia visas ankstesnes versijas.

Importuotojas Lietuvoje:

**INEXPRO**

Wakol GmbH  
Bottenbacher Straße 30  
D-66954  
Pirmasens  
Tel. +49 6331 8001 131  
Fax +49 6331 8001 890  
[www.wakol.com](http://www.wakol.com)



Wakol GmbH  
Industriestraße 5  
A-6841  
Mäder  
Tel. +43 5523 64 700  
Fax +43 5523 64 700 64  
[www.wakol.at](http://www.wakol.at)

Wakol Adhesa AG  
Schützengasse 28  
CH-9410  
Heiden  
Tel. +41 31 9210 755  
Fax +41 31 9212 968  
[www.wakoladhesa.ch](http://www.wakoladhesa.ch)

Wakol Foreco srl  
A Via Kennedy 75  
I-20010  
Marcallo con Casone  
Tel. +39 02 9761 939  
Fax +39 02 97 253 021  
[www.wakolforeco.it](http://www.wakolforeco.it)

Loba-Wakol Polska Sp.z o.o.  
ul. Sławęcińska 16, Macierzysz  
PL-05-850  
Ożarów Mazowiecki  
Tel. +48 22 436 24 20  
Fax +48 22 436 24 21  
[www.loba-wakol.pl](http://www.loba-wakol.pl)

Lecol Chemie B.V.  
Schutweg 6  
NL-5145 NP  
Waalwijk  
Tel. +31 416 566 540  
Fax +31 416 566 531  
[www.lecol.nl](http://www.lecol.nl)