



Naudojimo sritys

- Sienos
- Grindy
- Sausos patalpos
- Drėgnos patalpos
- Baseinas
- Viduje
- Lauke

Pagrindas

- Betonas
- Lengvas betonas
- Hidroizoliacijos
- Šildomos grindys
- Grindų mišinys
- Tinkuotos plytos
- Gipso kartono
- Tinkas
- Senos plytelės/dažyti paviršiai
- Medinės plokštės
- Nerūdijantis plienas, plastikinis laminatas
- Orkaitė, šilta siena

3130 superfix

Polimeru sustiprinti cementiniai balti plytelių klijai grindims ir sienoms, vidaus ir išorės darbams, sausoms ir drėgnoms patalpoms, naudojami ant pagrindo, kuris gali šiek tiek deformuotis.

- Tinkami pagrindui su vidutiniu liekamuoju susitraukimu/deformacija
- Tinkami visų tipų keraminėms plytelėms ir natūraliam akmeniui
- Ypatingai tinkamas marmurui ir plonomis permatomoms plytelėms
- C2TE S2



Produkto 3130 superfix – plataus pritaikymo plytelių klijai, atitinkantys įvairiems tikslams keliamus reikalavimus, esant įvairių rūšių pagrindui ir plytelėms.

3130 superfix yra sausas produktas, paruoštas naudojimui sumaišius su vandeniu. Keraminių plytelių klijus lengva paruošti ir paskirstyti ant paviršiaus.

Produkto aprašymas

Polimeru sustiprinti cementiniai balti plytelių klijai miltelių pavidalo, atsparūs šalčiui, drėgmei.

Techniniai duomenys

Tankis	1450 kg/m ³
Gaminio klasė pagal EN 12004	C2TE S2
Sunaudojimo laikas	iki 6 h
Džiuvimo laikas, kai temperatūra 18°C	
Siūles glaistyti/vaikščioti galima po	10–24 h
Laikas iki visiško išdžiuvimo	7 dienos
Rekomenduojama darbo temperatūra	10–25°C
Išėiga sienoms (vidutiniškai)	2 kg/m ²
Išėiga grindims (vidutiniškai)	3 kg/m ²

Naudojimo sritys

Visų rūšių keraminių, klinkerinių ir natūralaus akmens plytelių klįjavimui viduje ir išorėje, ant sienų ir grindų, drėgnose ir sausose vietose. Produktas ypatingai tinkamas šildomoms grindims, stiklo mozaikos ir plonomis peršviečiamoms plytelėms, šviesiam marmurui ir pan. klįjuoti.

Ypatingai geras sukibimas su didelio tankumo bei klinkerio plytelėmis.

Pagrindo tipas

Grindys ir sienos su vidutiniu liekamuoju susitraukimu/deformacija, tokios kaip gipsu/tinku dengtos mūrinės sienos, blokinės sienos, gipso tinkas ir gipso plokštės, betono elementai ir lengvojo betono elementai su vidutiniu liekamuoju susitraukimu, poslinkiu ir deformacija.

Pagrindo paruošimas

Pagrindas turi išlaikyti apkrovą, būti stabilus, vientisas, nuvalytas nuo dulkių, riebalų, cemento likučių.

Pagrindas turi būti toks sausas, kad į paviršių susigertų priemonė 4180 primer.

Klįjuojant plyteles ant senų plytelių arba dažytų paviršių, patikrinkite, ar tvirtas senų plytelių ir dažų sukibimas su pagrindu. Paviršius turi būti nuvalytas nuo riebalų ir pan., naudojant 7110 pagrindo valiklį.

Sugeriantis pagrindas turi būti gruntuotas priemone 4180 primer.

Naudojimas

15 kg klįjų miltelių sumaišykite su 3,75–4,20 L švaraus vandens iki vientisos masės ir mišinys paruoštas naudoti. Maišymui rekomenduojama naudoti klįjų maišytuvą.

Klįjų milteliai, vanduo ir pagrindas turi būti rekomenduojamos temperatūros. Klįjų mišinys po pagaminimo turi būti sunaudotas per apytiksliai 6 val.

Nerekomenduojama dengti klįjais didesnių paviršių, nei tų, kuriuos galima padengti plytelėmis iki užsitraukiant ant klįjų plėvelei.

3130 superfix ant pagrindo dengiamas dantyta mentele. Pirmiausia paskleiskite klįjus lygiąja mentelės puse, o paskui suvagokite dantytąja. Pasirinkite rekomenduojamą mentelės dantelių dydžius pagal plytelių rūšį ir pagrindą. Plyteles į drėgnus klįjus klįjuokite įspausdami/pasukdami. Dažnai tikrinkite, ar klįjuojama plytelės pusė pilnai padengta klįjais.

Kritiniams darbams, pvz. lauko balkonams, fasadams, baseinams ir pan., klįjais būtina dengti pagrindą ir plyteles, siekiant 100% paviršiaus padengimo.

Paviršius, kurio plotas viršija 36 m² ar ilgesni nei 8 m paviršiai paprastai dalijami į mažesnius plotus jungiamosiomis siūlėmis.

Priklausomai nuo plytelių sugeriamųjų savybių ir kambario temperatūros, sienų paviršius tinkamas glaistyti apytiksliai po 10 val., grindų paviršius – po 18 val.

Pramoninės saugos reikalavimai

Gaminio sudėtyje yra cemento. Laikykitės darbo higienos taisyklių darbui su cementu.

Garantuojamas chromo neutralizavimas gaminyje 3130 superfix mažiausiai per 12 mėn.

Žr. gaminio saugos duomenų lentelę.

Pakuotė

Klįjai supakuoti po 5 ir 15 kg į plastiką sustiprintus popierinius maišus su rankenomis.

Laikymas ir transportavimas

Transportuoti ir laikyti sausoje vietoje. Galiojimo laikas neatidarytoje pakuotėje mažiausiai 6 mėn. Nuo pagaminimo datos.

Pardavimai

mira prekės ženklo produktai parduodami visoje šalyje statybinių medžiagų ir plytelių parduotuvėse.